

ACRIFLEX PRIMER

Primer impregnante a base acqua per supporti in amianto

Primer monocomponente in emulsione acquosa in grado evitare la dispersione delle fibre del cemento-amianto permettendone la rimozione o il successivo rivestimento. Il prodotto si applica facilmente con airless o rullo in un unico strato.

VANTAGGI

- Ottima adesione su supporti in fibrocemento.
- Facile e veloce da applicare.
- Rapida asciugatura.
- Elevata capacità di fissaggio delle fibre in amianto.
- Ottima impregnazione.
- In fase di bonifica possono essere svolte le normali attività all'interno dell'edificio.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto è certificato per l'incapsulamento dell'amianto secondo la normativa UNI 10686, il D.M. del 20.08.1999 allegato 2 – appendice 1, il D.M. 06.09.1994 e s.m.i. da solo o in abbinamento agli impermeabilizzanti *Acriflex Pro* o *Acriflex Rapido*.

In particolare per interventi d'incapsulamento di:

- **tipo A** – a vista all'esterno - *Acriflex Primer* + impermeabilizzante *Acriflex Pro* o *Acriflex Rapido*;
- **tipo B** – a vista all'interno - *Acriflex Primer* + impermeabilizzante *Acriflex Pro* o *Acriflex Rapido*;
- **tipo C** – non a vista - *Acriflex Primer* + impermeabilizzante *Acriflex Pro* o *Acriflex Rapido*;
- **tipo D** – ausiliario - *Acriflex Primer*.

Prodotto per esterni.

RESA

0,10 – 0,15 kg/m² secondo il grado di assorbimento del supporto.

COLORE

Verde.

CONFEZIONE

Secchi di plastica da 5 kg.

Pallet: 20 cartoni (4 secchi cad. – tot. 400 kg).

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato nei contenitori originali perfettamente chiusi, in ambienti ben areati, al riparo dalla luce solare, dall'acqua e dal gelo, a una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Tempo d'immagazzinamento 12 mesi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Tutte le operazioni del ciclo incapsulante devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti.

Il sottofondo deve essere completamente indurito e dotato di sufficiente resistenza. La superficie deve essere accuratamente pulita, asciutta, senza parti friabili e inconsistenti. Asportare eventuali concrezioni organiche superficiali, muffe, alghe o licheni.

In caso d'idropulizia, attendere la completa asciugatura del supporto.

Per supporti non presenti in scheda tecnica contattare l'ufficio tecnico Diasen.

MISCELAZIONE

Acriflex Primer è monocomponente, pronto all'uso. Mescolare il prodotto manualmente fino a ottenere un impasto omogeneo. Non aggiungere acqua o componenti estranei al prodotto.

APPLICAZIONE

Sistema incapsulamento amianto

Tutte le operazioni del ciclo incapsulante devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti.

1. Applicare un unico strato di *Acriflex Primer* a rullo o airless per impregnare completamente la superficie. In caso di pioggia sul prodotto non perfettamente asciutto verificare attentamente l'idoneità al successivo ricoprimento.
2. Per interventi d'incapsulamento del cemento – amianto di tipo A, B e C, a completa asciugatura di *Acriflex Primer*, applicare un primo strato di *Acriflex Pro* o, in alternativa, *Acriflex Rapido* con airless, tiracqua o rullo.



Primer – a base acqua

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. La Diasen non conosce le specificità della lavorazione e tanto meno le determinanti caratteristiche del supporto di applicazione. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l'applicatore deve in ogni caso eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. In caso d'incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda prima dell'inizio dei lavori, fermo restando che tale supporto costituisce un semplice ausilio per l'applicatore, che dovrà in ogni caso garantire il possesso di adeguate capacità ed esperienza per la posa del prodotto e per l'individuazione delle soluzioni più adeguate. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.diasen.com che annulla e sostituisce ogni altra.



Acriflex Primer

Primer impregnante a base acqua per supporti in amianto

Dati fisici / tecnici

Dati caratteristici		Unità di misura
Resa	0,10 – 0,15	kg/m ²
Aspetto	lattiginoso	-
Colore	verde	-
Temperatura di applicazione	+5 / +35	°C
Tempo di asciugatura (T=23°C; U.R. 50%)	1	ora
Conservazione	12	mesi
Confezione	secchi di plastica da 5 kg	kg

I dati sopra riportati anche se effettuati secondo metodologie di prova normative sono indicativi e possono subire modifiche al variare delle specifiche condizioni di cantiere.

3. Quando il primo strato è asciutto, applicarne un secondo con lo stesso sistema, facendo attenzione a incrociare i due strati per coprire uniformemente la superficie.
Dovranno essere applicati 2 strati di tinte contrastanti per assicurare la totale copertura del supporto.

La normativa vigente impone il rispetto dei seguenti spessori dello strato impermeabilizzante nel trattamento del cemento – amianto secondo il tipo d'intervento:

- **tipo A** – spessore totale medio = 0,3 mm;
spessore minimo = 0,25 mm.
- **Tipo B** – spessore totale medio = 0,25 mm;
spessore minimo = 0,20 mm.
- **Tipo C** – spessore totale medio = 0,20 mm;
spessore minimo = 0,20 mm.

TEMPI DI ASCIUGATURA

Ad una temperatura di 23°C e umidità relativa del 50% il prodotto asciuga completamente in circa 1 ora.

- I tempi di asciugatura sono influenzati dall'umidità relativa dell'ambiente, dalla temperatura e possono variare anche in modo significativo.
- Se applicato in quantità superiori a quelle previste, i tempi di asciugatura potrebbero sensibilmente aumentare.

- Terminato il tempo di asciugatura, proseguire con l'applicazione dell'impermeabilizzante liquido scelto.

INDICAZIONI

- Non applicare con temperature ambientali o del supporto inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
- Durante la stagione estiva applicare il prodotto nelle ore più fresche della giornata, al riparo dal sole.
- Non applicare con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in condizioni di forte nebbia o con umidità relativa superiore al 70%.
- Proteggere il prodotto da pioggia battente fino a completa asciugatura.
- Prima dell'applicazione del prodotto, si consiglia di coprire ogni elemento che non debba essere rivestito.

PULIZIA

L'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

SICUREZZA

Durante la manipolazione usare sempre i dispositivi di protezione individuale e attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza riguardante il prodotto.



Primer – a base acqua

DIASEN Srl - Z.I. Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN)
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899
diasen@diasen.com - www.diasen.com